

# TH-930-3

## TH-天和浸润剂系列

天和 TH-930-3 一增，品为乳体，与任例互，不，后为，变，在剂中到作。  
：塑切、加。

剂			
	单位		准
外		半 体	
固体含	%	23-27	GB7193
25℃	mPa.S	30-1000	GB7193
PH value	%	4-8	GB8325

备：25℃粘度采用 B V, S N : 4; RPM: 60

### 包 与 存

天和 TH-930-3 包 为净 200KG 塑，在 5-35℃下储存 为六个，储存  
在 凉 处，免 光，。

： 国家 准 (GB) 定，于在加 中 多因 响，因 不  
，在 上不保 产品 些 一具体 完全，保  
修 力。